“Efeito do uso prévio de enxaguatórios contendo peróxido de hidrogênio na resistência de união de diferentes sistemas adesivos e morfologia da dentina.”

Carolina G. Barbosa*, Waldemir F. Vieira-Junior, Jéssica D. Theobaldo, Débora A.N.L. Lima, Flávio H.B. Aguiar.

Resumo

Os efeitos de enxaguatórios contendo peróxido de hidrogênio (PH) na dentina são desconhecidos. Objetivo: Avaliar o efeito do uso prévio de enxaguatórios contendo peróxido de hidrogênio na resistência de união (RU) de diferentes sistemas adesivos à dentina. Métodos: 72 áreas de dentina bovina (5x5 mm) foram aleatoriamente divididas em 6 protocolos de tratamento (n=12) por 21 dias: A) G1 e G2 – água destilada; B) G3 e G4 – Colgate Plax Whitening® (PW); e C) G5 e G6 - Colgate Luminous White® (LW). Após esse protocolo, os blocos foram restaurados com os sistemas adesivos Single Bond 2 (SB) (G1, G3 e G5) ou Clearfil SE Bond (CSEB) (G2, G4 e G6) e submetidos ao teste de microcissalhamento (Mpa). Durante todo o experimento, as amostras foram armazenadas em saliva artificial. Após exposição aos enxaguatórios as amostras foram submetidas à Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para obtenção de imagens da morfologia superficial da dentina. Os dados obtidos foram submetidos ao teste estatístico ANOVA 2 fatores e Tukey. Resultados: PW reduziu os valores de RU para o sistema adesivo SB. CSEB teve os valores de RU aumentados após a exposição à enxaguatórios contendo pirofosfatos. Conclusão: Enxaguatório contendo somente PH reduz a resistência de união de um sistema adesivo convencional, enquanto que enxaguatório contendo pirofosfatos em sua composição aumenta os valores de resistência de união para adesivos autocondicionantes. Os enxaguatórios alteram a morfologia superficial da dentina.

Palavras-chave:

Antisséptico bucal, peróxido de hidrogênio, microcissalhamento.

Introdução

Produtos OTC (“over-the-counter”) são de fácil acesso ao paciente e têm como proposta promover o “clareamento dental” devido à presença do peróxido de hidrogênio (H_2O_2), entretanto sua eficácia é questionada. O H_2O_2 possui um efeito oxidativo inespecífico podendo causar alterações morfológicas na estrutura dental e reduzir a força de adesão em restaurações. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do uso prévio de enxaguatórios contendo H_2O_2 , acrescidos de pirofosfatos ou não, na resistência de união de diferentes sistemas adesivos à dentina.

Resultados e Discussão

A partir das imagens obtidas por MEV nota-se que o uso de enxaguatório PW causou alteração morfológica caracterizando dissolução mineral quando comparado ao grupo controle. Enxaguatórios contendo H_2O_2 +Pirofosfato (P) induzem a formação de precipitados na superfície dentinária, apresentando topografia superficial similar ao grupo controle.

Figura 1. Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para análise superficial da dentina exposta ou não à enxaguatórios. Obtenção das imagens nos aumentos: 1000X; 2000X; 4000X.

PW reduziu os valores de RU para o sistema adesivo SB. CSEB aumentou os valores de RU à dentina após o uso de enxaguatórios.

Tabela 1. Média (desvio padrão) da resistência de união (Mpa) de dois sistemas adesivos em função da exposição prévia da dentina à enxaguatórios.

Tratamento	SB	CSEB
Sem enxaguatório	10,7 (4,4) Ab	7,0 (3,5) Aa
PW (1,5% H_2O_2)	4,7 (1,6) Aa	8,7 (4,6) Aab
LW (2% H_2O_2 +P)	8,4 (2,6) Ab	13,3 (6,3) Ab

Letras distintas (maiúscula em horizontal e minúscula na vertical) são estatisticamente diferentes ($p < 0,05$). SB: Single Bond 2; CSEB: Clearfil SE Bond; PW: Plax Whitening; LW: Luminous Whitening; P: Pirofosfato.

O oxigênio residual reativo proveniente do PH e alterações orgânicas e inorgânicas da dentina pode comprometer a difusão do sistema adesivo por meio dos espaços interfibrilares na rede de colágeno, reduzindo a resistência de união à dentina.

Conclusões

Enxaguatório contendo somente PH reduz à resistência de união de um sistema adesivo convencional, enquanto que enxaguatório contendo pirofosfato aumenta a adesão de adesivo autocondicionante à dentina. Os enxaguatórios alteram a morfologia superficial da dentina.

Agradecimentos

Este estudo foi financiado pelo CNPQ – PIBIC.

- Li Y. Safety controversies in tooth bleaching. Dent Clin North Am. 2011 Apr;55(2):255-63.
- Chng HK, Ramli HN, Yap AU, Lim CT. Effect of hydrogen peroxide on intertubular dentine. J Dent. 2005 May; 33(5):363-9
- Maleknejad, F; Ameri, H; Jianfar, I. Effect of intracoronal bleaching agents on ultrastructure and mineral content of dentin. J Conserv Dent 2012;15:174-177